

« LES ENDUITS DE FRANCOIS »

Décorer Rénover Construire

Préparations artisanales, de prédose et d'enduits traditionnels en chaux ou terre prêts à mélanger, élaborées par un professionnel de la maçonnerie et de la décoration, à l'usage des particuliers.



DECO FIBRE CHANVRE (25kg)

ENDUIT DECORATIF EN CHAUX ET CHANVRE

Facile d'application et 100% naturel, cette préparation à la chaux permet au support de continuer à respirer et régularise l'humidité. Fongicide et bactéricide elle procure une atmosphère saine. Elle s'applique à l'intérieur sur la plupart des supports. Elle peut être teintée dans la masse ou servir de support de badigeon et glacis.

Support et préparation:

Enduits minéraux talochés: application directe après humidification.

Plâtre, Plaque de plâtre, Fermacell et support lisse: appliquer un régulateur de fond et d'accrochage à gros grain.

Les supports neufs ou anciens doivent être sains, adhérents, propres, secs, dépoussiérés.

Lorsque l'enduit est teinté dans la masse, la perméabilité du support doit être régulière.

Ne pas appliquer sur des murs présentant des remontées d'humidité ou friables, sur du bois ou du métal.

Protéger les surfaces vitrées, les parties métalliques, le bois. En cas de projections accidentelles nettoyer immédiatement à l'eau.

Cet enduit rattrape les imperfections du support de 5mm maximum.

Préparation de l'enduit: Verser le sac dans un récipient contenant 7 litres d'eau. Mélanger avec soin à l'aide d'un malaxeur. Ajouter s'il y a lieu les pigments préalablement préparé dans un jus épais. L'enduit peut être utilisé immédiatement..

Application: Appliquer l'enduit en une passe de 5 mm, en écrasant bien l'enduit à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse inox. La finition lisse ou structurée sera réalisée avec au choix une taloche bois, une taloche éponge ou une lisseuse. Température d'application entre 5 et 30°, ne pas appliquer par vent fort ou en plein soleil.

Difficulté d'application: facile.

Rendement: Environ 4 m² par sac, en 5mm d'épaisseur.

Séchage: Environ 24 heures en surface, 15 jour à cœur, variable selon l'épaisseur de l'enduit, la température et l'humidité ambiante.

Dilution et nettoyage: à l'eau.

Composition: Chaux aérienne naturelle, chanvre, craie, savon, caséine alimentaire, sable, argile. Cette préparation ne contient aucune résine (latex ou autre...), aucun ciment, aucun conservateur.

Conservation: 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert et stocké dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité. Après préparation, l'enduit peut être conservé quelques jours en le couvrant d'eau.

Précautions d'emploi : En raison de la présence de chaux, bien se protéger la peau, les yeux, les voies respiratoires et tenir hors de la portée des enfants.

Remarque: Les quantités d'eau et les consommations sont données à titre indicatif. Les données fournies ne dispensent pas de réaliser des essais personnels. Les pigments utilisés doivent être compatibles avec la chaux.

Fiche technique du 12 09 2009

Les autres PRODUITS de FRANCOIS

La prédose évite de longs et fastidieux mélanges. Elle permet de réaliser des enduits extérieurs, des enduits décoratifs, des stucs et badigeons.

Les enduits prêts à mélanger : DECO CHAUX: Enduits décoratifs en chaux et sable, disponible en trois épaisseurs : 1mm 1.5mm et 2mm.

DECO FIBRE: Enduits décoratifs en chaux et fibre, disponible en chaux chanvre

DECO STUC: Enduit décoratif en chaux formulé pour la réalisation de stuc et badigeon.

DECO TERRE: Enduits décoratifs à l'argile, 12 teintes.