

Le Joint Carrelage Nature et Harmonie® permet la réalisation de joints de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages émaillés et terres cuites à l'intérieur ou à l'extérieur. Sans odeur, soluble dans l'eau et très facile d'application, le Joint Carrelage Nature et Harmonie® sera particulièrement apprécié pour ses qualités techniques et environnementales. Le Joint Carrelage est également compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.

1. Propriété

Joint pour carrelage en poudre.
Hydrosoluble.
Sans solvant.
Sans COV.
Sans formaldéhyde.
Pratiquement sans odeur.
Joint respectueux de l'environnement et de la santé.
Intérieur - Extérieur.
Facile à appliquer.
Séchage rapide.
Très haute résistance : - 30°C à + 70°C.
Convient pour la réalisation de joint de 3 à 12 mm sur carrelage de tous formats et de toutes porosités.
Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.

2. Supports et préparation

Intérieur : joint de 3 à 12 mm sur carrelage de tous formats et de toutes porosités, sols chauffants.
Extérieur : balcons, terrasses.
L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec, exempt de trace de colle. Nettoyer par grattage si nécessaire.

3. Préparation du produit

Préparer la quantité d'eau dans un récipient propre (environ 5 à 6 litres d'eau pour la préparation d'un sac de 25 kg et 1 à 1,2 litres d'eau pour la préparation de 5 kg).
Verser progressivement le *Joint Carrelage* tout en mélangeant constamment à l'aide d'un malaxeur électrique lent (500 tour/min.) jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux.

4. Application

Température d'utilisation : 8°C à 35°C.
Etaler le joint souple en diagonale pour remplir les joints à l'aide d'une raclette en caoutchouc, enlever l'excédent de mortier et nettoyer les carreaux avant durcissement des joints à l'aide d'une éponge humide, rincer fréquemment.
Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service. Arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en œuvre.
Durée pratique d'utilisation 30 minutes.

5. Teinte

Gris. Le *Joint Carrelage* Nature et Harmonie® peut être teinté avec notre collection de *Pigments Minéraux* non-toxiques.

6. Matériel d'application

Raclette en caoutchouc.

7. Dilution

Dilution et préparation du produit à l'eau.

8. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. Temps de séchage

Délai de durcissement : 12 heures.
Délai de mise en circulation : 24 heures.

Le temps de séchage varie selon la température, l'humidité ambiante, l'épaisseur et la largeur des joints.

10. Consommation

Environ 1 m² / kg.

Rendement variable selon le format, l'épaisseur du carreau et la largeur du joint.

11. Conditionnement

5 kg - 25 kg

12. Conservation

6 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, **à l'abri du gel et de l'humidité.**

13. COV, HAV et CMR

Ce produit ne contient pas de COV ni de formaldéhyde.

Ce produit ne contient pas de HAV*.

Ce produit ne contient pas de CMR*.

14. Composition

Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.

15. Précaution d'emploi

Bien que fabriquée avec des composants écologiques et non-toxiques, tenir hors de portée des

enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation. En raison de la présence de ciment, protéger les yeux et la peau durant la préparation et l'application. Aérer durant l'application.

***HAV**: Hydrocarbures aromatiques volatils.

***CMR**: Substances Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

*Conformité **Ecolabel Européen, Label HQE** (Haute Qualité Environnementale).