

# FICHE TECHNIQUE ARGILUS™ BADIGEONS



LE SITE DE PRODUCTION DU BADIGEON D'ARGILE ARGILUS SE SITUE À 300 M DES CARRIÈRES D'ARGILE. NOS TERRES SONT EXTRAITES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET PAR NOS PROPRES MOYENS. L'ENSEMBLE DU PROCESS DE FABRICATION EST ASSURÉ PAR LA SOCIÉTÉ ARGILUS.

## UTILISATION

Le BADIGEON d'argile ARGILUS est un produit prêt à l'emploi et destiné à la décoration écologique. Il s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur des surfaces adaptées (cf. supports)

## QUALITÉS

Le BADIGEON d'argile ARGILUS a pour principale qualité sa composition naturelle. Son application est très facile et à la portée de tous.

## COMPOSITION

Argile extra-fine séchée, broyée et tamisée (Carrières GILLAIZEAU / ARGILUS - Chaillé sous les Ormeaux 85), charges calcaires, chaux, pigments naturels.

## CONDITIONNEMENT

SAC PAPIER de 5 kg

## CONSOMMATION

1 SAC DE 5 kg = 15 à 20 m<sup>2</sup> environ (pour 2 couches de 1 mm)

## SUPPORTS

Le BADIGEON d'argile ARGILUS s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat sur les supports suivants : Plaques de plâtre, Fermacell, supports déjà peints, enduits à la chaux, enduits en terre. Les supports très lisses de type plâtre, plaque de plâtre, fermacell, sont à peindre impérativement au rouleau avec la sous-couche d'accroche spéciale BADIGEON ARGILUS en une seule application afin de faciliter l'accroche du badigeon. Pour d'autres supports, merci de consulter le fabricant.

## PRÉPARATION



Le BADIGEON d'argile ARGILUS se prépare avec un petit malaxeur. Il faudra scrupuleusement respecter les quantités d'eau à ajouter.

**ATTENTION** L'applicateur veillera à ajouter l'eau très progressivement lors du malaxage afin d'obtenir un produit légèrement plus consistant qu'une peinture. Un temps de repos de 20 min est à respecter impérativement avant application. Après repos, malaxer une nouvelle fois et ajuster l'eau si nécessaire.

TEINTES	GRIS BRETON	JAUNE	GRIS SOURIS	HAVANE	BLANC	TERRE DE SIENNE	VERT EIFFEL	ROUGE VENITIEN
QUANTITÉS D'EAU	ENTRE 0,8L ET 1L	ENTRE 0,9L ET 1,100L	ENTRE 0,7L ET 0,9L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,65L ET 0,85L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,6L ET 0,8L	ENTRE 0,8L ET 1L

## RECOMMANDATIONS FABRICANT

### TEMPÉRATURE



PRODUIT À UTILISER ENTRE 10° ET 25°

### STOCKAGE



CONSERVER LE SAC FERMÉ DANS UN LOCAL PARFAITEMENT SEC À TEMPÉRATURE AMBIANTE

### MANUTENTION



TOUJOURS PLIER LES GENOUX ET NE PAS SE PENCHER

### EAU



RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES QUANTITÉS D'EAU À AJOUTER

Fabriqué en  
**FRANCE**



PRODUIT  
EN VENDÉE

## **APPLICATION**

La gamme badigeon ARGILUS s'applique à l'aide d'une brosse à badigeon afin d'obtenir un effet « cordé ». Le matériel est vendu par le fabricant ARGILUS. Le badigeon sera appliqué sur une épaisseur maximale de 1 mm par couche. Deux couches sont nécessaires à l'obtention d'un rendu qualitatif.

Après un temps de séchage de 24 Heures, appliquer la seconde couche en croisant bien les passages.

TEMPS DE SECHAGE : définitif après environ 48 H

## **CIRE DE PROTECTION ARGILUS APRÈS SÉCHAGE COMPLET**

Une fois que le BADIGEON d'argile est parfaitement sec (48 H environ) l'application de la cire de protection se fera à l'aide d'un spalter (pinceau large et fin).

La cire de protection renforce l'effet et la couleur du produit. Elle protège également la surface.

Une fois ciré, le badigeon d'argile ARGILUS est lavable en surface si besoin.



**WWW.ARGILUS.FR**

La société ARGILUS se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires au 02 51 34 93 28

Les fiches de sécurité sont disponibles sur [www.argilus.fr/telecharger/](http://www.argilus.fr/telecharger/)